




مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

آزمایشگاه آکوستیک

نتایج اندازه‌گیری صدابندی جداکننده در برابر صدای هواپرد در آزمایشگاه بر اساس استاندارد ملی ایران ۳-۸۵۶۸

درخواست‌کننده: شرکت لیکا	تاریخ آزمایش: ۹۵/۰۷/۲۵
نصب‌کننده: شرکت لیکا	کد نمونه: S-AC-95-77-02
حجم اتاق منبع: ۹۸ مترمکعب	دما: ۱۹ درجه سلسیوس
حجم اتاق دریافت: ۱۰۰ مترمکعب	رطوبت نسبی: ۴۲٪
<p>مشخصات فرآورده: بلوک چهارجداره لیکا به ابعاد اسمی ۴۹×۲۰×۱۴/۵ سانتیمتر و چگالی حجمی تقریبی ۶۷۴ کیلوگرم بر مترمکعب</p> 	

مشخصات دیوار:
 دیوار ساخته شده با بلوک‌های چهارجداره لیکا به ضخامت ۱۴/۵ سانتیمتر، ۳ سانتیمتر اندود گچ در یک طرف و ۳ سانتیمتر اندود سیمان در طرف دیگر
 سطح دیوار: ۱۲ مترمربع ضخامت کل دیوار: ۲۰/۵ سانتیمتر چگالی سطحی تقریبی دیوار: ۲۱۲ کیلوگرم بر مترمربع

